

EDOLAN BSU

EDOLAN BSU– синтетический жирующий продукт для всех типов кожи

Химический состав:

Производные от алкилсульфатов и высокомолекулярных алифатических соединений

Цвет и консистенция при 20°C:

Жидкость молочного цвета

Ионная характеристика:

Анионный

Ph (10%-ный водный раствор)

Приблизительно 7

Стабильность:

Устойчив к электролитам при обычных концентрациях

Срок хранения:

В заводской упаковке при соответствующих условиях (т.е. при температуре от 5 до 40°C)

EDOLAN BSU можно хранить 1 год со дня доставки.

Если вещество подвергалось заморозке, все массу нужно аккуратно подогреть и тщательно перемешать. Может произойти расслаивание вещества. **Размешивать перед употреблением!**

To the best of our knowledge, this information is correct. Nevertheless it cannot be taken as a warranty for results of application, due to different conditions during use, and does not discharge the user from making his own controls. We cannot accept liability for any loss, injury or damage that may result from its use.

Растворимость :

EDOLAN BSU перед использованием следует разбавить теплой водой.

Упаковка:

Бочки (150кг.)

Контейнеры (1000кг.)

Свойства и характеристики

- Устойчивость к свету и высоким температурам
- Глубокое и эффективное проникновение
- Способствует хорошему распределению природного жира, помогает избежать осаливания
- Улучшает отжим wet-blue, увеличивая срок использования войлока увлажняющих машин
- Облегчает процесс строжки
- Помогает избежать пересыхания кожи по краям во время пролежки на козлах после хромового дубления
- Обеспечивает хорошее скольжения кож в барабане, благодаря этому снижается риск появления безличины, вызываемой трением, а также предотвращается запутывание кож между собой
- Обладает высокой способностью к эмульгированию и распределению натурального жира, что очень актуально при производстве меха

Данная информация базируется на наших практических экспериментах, но не может являться гарантией результата, т.к. условия применения продукта различны. Не несем ответственности за потери и ущерб, нанесенный в результате использования продукта.

To the best of our knowledge, this information is correct. Nevertheless it cannot be taken as a warranty for results of application, due to different conditions during use, and does not discharge the user from making his own controls. We cannot accept liability for any loss, injury or damage that may result from its use.

Использование

Чем раньше вы введете **EDOLAN BSU** в процесс обработки , тем мягче будет кожа.

Если продукт используется в процессе пикелевания, а последующее дубление не будет проводиться в этой ванне, то **EDOLAN BSU** должен действовать в ванне не меньше 90 мин.

Безопасность и экологичность.

Информация указана на листе безопасности, прилагаемом к продукту.

Данная информация базируется на наших практических экспериментах, но не может являться гарантией результата, т.к. условия применения продукта различны. Не несем ответственности за потери и ущерб, нанесенный в результате использования продукта.

To the best of our knowledge, this information is correct. Nevertheless it cannot be taken as a warranty for results of application, due to different conditions during use, and does not discharge the user from making his own controls. We cannot accept liability for any loss, injury or damage that may result from its use.

Edition 07/04

EDOLAN BSU