

RETALIN HN/2

RETALIN HN/2 - Хромосодержащий продукт конденсации нафталинсульфоокислот

Химический состав:

В состав входит хром, ароматизированное конденсированное вещество и специальная добавка

Цвет и консистенция при 20°C:

Порошок зеленого цвета

Содержание твердого вещества

95% +/- 1%

Ph (10%-ный водный раствор):

2.5 – 3.0

Стабильность:

Устойчив к электролитам при обычных концентрациях

Срок хранения:

Срок хранения 2 года при комнатных температурах.

Растворимость:

Растворим в воде

Данная информация базируется на наших практических экспериментах, но не может являться гарантией результата, т.к. условия применения продукта различны. Не несем ответственности за потери и ущерб, нанесенный в результате использования продукт

To the best of our knowledge, this information is correct. Nevertheless it cannot be taken as a warranty for results of application, due to different conditions during use, and does not discharge the user from making his own controls. We cannot accept liability for any loss, injury or damage that may result from its use.

Свойства и характеристики

- Низкая плотность, гарантирующая качественную однородную структуру
- **RETALIN HN/2** устойчив к электролитам, пригоден для использования во всех основных процессах производства
- Обеспечивает прекрасную окрашиваемость, позволяющая достичь многообразия ярких оттенков
- Обеспечивает приятную внутреннюю мягкость, легкую, гладкую структуру кожной
- Благодаря высокой устойчивости к электролитам и низкой плотности, **RETALIN HN/2** подходит в качестве препарата для додубливания

Использование

Хромирование с использованием **RETALIN HN/2** обеспечивает лучшую окрашиваемость кожи,

RETALIN HN/2 способствует лучшему проникновению жирующих и красителей в кожную ткань.

В результате увеличивается мягкость кожи, яркость и блеск окрашенной кожи.

RETALIN HN/2 подходит для хромирования белых кож. Благодаря вяжущим свойствам, продукт обеспечивает прекрасное проникновение и равномерное распределение хрома в кожной ткани, что особенно важно для укрепления кожи, смягчения, хорошей способности к дальнейшей окраске.

- Перед нейтрализацией - 2-4% от веса строганного п/ф
- Предварительное дублирование - 1-2% от веса строганного п/ф

Данная информация базируется на наших практических экспериментах, но не может являться гарантией результата, т.к. условия применения продукта различны. Не несем ответственности за потери и ущерб, нанесенный в результате использования продукта

To the best of our knowledge, this information is correct. Nevertheless it cannot be taken as a warranty for results of application, due to different conditions during use, and does not discharge the user from making his own controls. We cannot accept liability for any loss, injury or damage that may result from its use.

- Для хромирования мокрых белых кож - 2-6% от веса строганного п/ф (применяется совместно с другими дубителями)

Безопасность и экологичность.

Информация указана на листе безопасности, прилагаемом к продукту.

Данная информация базируется на наших практических экспериментах, но не может являться гарантией результата, т.к. условия применения продукта различны. Не несем ответственности за потери и ущерб, нанесенный в результате использования продукта

To the best of our knowledge, this information is correct. Nevertheless it cannot be taken as a warranty for results of application, due to different conditions during use, and does not discharge the user from making his own controls. We cannot accept liability for any loss, injury or damage that may result from its use.

Edition 07/04

RETALIN HN