

RETALIN PWW

RETALIN PWW специальный продукт для производства полуфабриката бесхромового белого дубления

Химический состав:

Смесь минеральных дубящих веществ

Цвет и консистенция при 20°C:

белый порошок

pH (10%-ный водный раствор)

около 5

Срок хранения:

В заводской упаковке при соответствующих условиях (т.е. при температуре от 5°C до 40°C) **RETALIN PWW** можно хранить минимум 1 год со дня доставки

Упаковка:

Пластиковые мешки 25 кг

Свойства и характеристики

- Облегчает строжку шкур после обработки
- Хорошие дубящие свойства для бесхромового дубления с высокой температурой сваривания
- Очень светлый и яркий белый цвет полуфабриката
- Быстрая размачиваемость шкур в случае дальнейшей обработки сухого полуфабриката

Данная информация базируется на наших практических экспериментах, но не может являться гарантией результата, т.к. условия применения продукта различны. Не несем ответственности за потери и ущерб, нанесенный в результате использования продукта.

To the best of our knowledge, this information is correct. Nevertheless, it cannot be taken as a warranty for results of application, due to different conditions during use. This does not discharge the user from making their own controls. We cannot accept liability for any loss, injury or damage that may result from its use.
Edition 01/17

RETALIN PWW 1 of 2

- Позволяет проводить любые другие обработки с хромом, растительными дубителями или синтанамми, в зависимости от требования артикула

Использование

Лучший способ применения **RETALIN PWW** в качестве преддубящего продукта в производстве белых (бесхромовы) кож. Подается продукт в два этапа при рН 2,9, скорректированном перед каждой подачей. Кроме того после контроля полного проникновения рН должен быть поднят примерно до 4,3 для лучшей фиксации. Общее количество зависит от толщины кожи, но лежит в пределах 10-15%. Температура сваривания достигается около 75 °С.

Безопасность и экологичность

Информация указана на листе безопасности, прилагаемом к продукту.

Данная информация базируется на наших практических экспериментах, но не может являться гарантией результата, т.к. условия применения продукта различны. Не несем ответственности за потери и ущерб, нанесенный в результате использования продукта.

To the best of our knowledge, this information is correct. Nevertheless, it cannot be taken as a warranty for results of application, due to different conditions during use. This does not discharge the user from making their own controls. We cannot accept liability for any loss, injury or damage that may result from its use.

Edition 01/17

RETALIN PWW 2 of 2



TEXAPEL S.L.

Sant Adrià, 44 interior. - E-08030 BARCELONA (Spain)

Comercial: Phone 34 93 345 78 01 Fax 34 93 345 39 14 e-mail: texapel@texapel.net

Administration: Phone 34 93 274 40 00 Fax 34 93 311 02 10 e-mail: administracion@texapel.net

V.A.T. Code: ESB-60.460.268