

TEXSTATIC B

TEXSTATIC B – Водорастворимый антистатический препарат

Химический состав:

Алкиламинпроизводные

Цвет и консистенция при 20С:

Раствор янтарно-желтого цвета

Ионная характеристика:

Неионогенный

Ph (10%-ный водныйраствор)

Приблизительно 6,5

Стабильность:

Устойчив к поверхностно-активным веществам (анионным, катионным, неионогенным) при обычных рабочих концентрациях.

Срок хранения:

В заводской упаковке при соответствующих условиях (т.е. при температуре от 5 до 40) **TEXSTATIC B** можно хранить 1 год со дня доставки. Если вещество подвергалось низким температурам, все массу нужно аккуратно подогреть и тщательно перемешать.

Растворимость:

TEXSTATIC B можно использовать в неразбавленном виде или предварительно разбавить водой.

To the best of our knowledge, this information is correct. Nevertheless it cannot be taken as a warranty for results of application, due to different conditions during use, and does not discharge the user from making his own controls. We cannot accept liability for any loss, injury or damage that may result from its use.

Edition 07/04

TEXSTATIC B 1 of 2

Упаковка:

Бочки (150 кг.)

Контейнеры (1000 кг.)

Свойства и характеристики

- Способствует увеличению электропроводимости кожи, таким образом в последствии облегчается удаление пыли после шлифования и откатки
- Улучшает внешний вид волоса после глажения
- Уменьшает электростатический заряд

Использование

TEXSTATIC В используется для всех типов кожи, в основном когда необходимо сократить статический заряд или же не допустить его возникновения.

TEXSTATIC В используется либо в конце мокрых процессов в течении 5 – 20 мин. либо распылением, либо в составе растворов для глажения.

- в мокрых процессах	до 1,0% на вес строганного п/ф
- в сухих процессах	до 2,5% на вес сухого п/ф
- распыляя	до 20г/л
- в процессе глажения	до 20 г/л

Безопасность и экологичность.

Информация указана на листе безопасности, прилагаемом к продукту

Данная информация базируется на наших практических экспериментах, но не может являться гарантией результата, т.к. условия применения продукта различны. Не несем ответственности за потери и ущерб, нанесенный в результате использования продукта

To the best of our knowledge, this information is correct. Nevertheless it cannot be taken as a warranty for results of application, due to different conditions during use, and does not discharge the user from making his own controls. We cannot accept liability for any loss, injury or damage that may result from its use.

Edition 07/04

TEXSTATIC B 2 of 2